

LASTRE IN SILICONE HT



Descrizione Lastre calandrate in silicone per alte temperature durezza 60 +/- 5 shore
Ottima resistenza alle elevate temperature

Caratteristiche	Colore	Rosso e Bianco		
	Spessori disponibili	Da 0,3 a 20 mm		
	Dimensioni standard *	mm 1.000 x 10.000		
	Densità	1,3	kg/dm ³	DIN 53479
	Durezza	60	Shore A +/- 5	DIN 53505
	Carico di rottura	8	Mpa	DIN 53504
	Resistenza alla lacerazione	14	Newton / mm	ASTM D624
	Allungamento a rottura	300	%	DIN 53505
	Compression Set (24h a 150°C)	20	%	
	Temperatura max di utilizzo (picco)	300°C		
	Temperatura minima di utilizzo	- 55°C		

Additivi Catalizzatore **Perossido**

Transformazione Calandratura

Normative Conforme a **FDA 21 CFR 177.2600**

Note Disponibili su richiesta in altri formati e durezza shore
Disponibili su richiesta in altri colori

N.B. Le informazioni riportate sono indicative e non vincolanti



Silicone & Specialties - www.silicones.it

Sede: Vicolo Borghetto 11 - 20900 Monza (MB)

Ufficio commerciale: Via Federico Confalonieri 46 - 20852 Villasanta (MB)

Tel: + 39 039.5961496 / 039.5963131 - Fax: + 39 039.8942772 - Mail: info@silicones.it

Esclusivista Sterne Italia e
Svizzera italiana

STERNE
Silicone Performance

